

BETON-PRÜFSTELLE DORTMUND

PRÜFSTELLE E. u. W.

Kanalstr.64 44147 Dortmund Tel.:0231/821063 Fax: 0231/88711

aufgenommen in das Verzeichnis der Prüfstellen für Betonversuche
vom Minister für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten des Landes
Nordrhein-Westfalen

(Erlaß des Innenministers vom 30.08.1973 - VBI-2/240.430)

Prüfzeugnis-Nr.: 313/08

Wassereindringtiefe unter Druck gemäß EN 12390-8

Antragsteller: **I. B. W.**

Baustelle: **Eignungsprüfung**

Kanalsanierungsmörtel (KTM)

Festigkeitsklasse: **C 30 / 37**

Beton-Nr.:

gefordertes Prüfalter: **> 28 d**

Lagerung: **Bis zur Prüfung unter Wasser**

Probekörper: **WD-Platten 15 cm x 15 cm x 12 cm**

Höchstzulässige Wassereindringtiefe im Mittel (Größtwert): **30 mm**

sonstige Angaben:

Lagerung in der Prüfstelle: **DIN 12390 T. 2**

Kennzeichnung:

Herstellung der Probekörper:

Bauteil:

Einlieferungstag:

Prüfbeginn:

Prüfende:

Prüfalter:

WD-Platte I	WD-Platte II	WD-Platte III
KTM1 1	KTM1 2	KTM1 3
28.05.2008	28.05.2008	28.05.2008
Eigenprüfung	Eigenprüfung	Eigenprüfung
28.05.2008	28.05.2008	28.05.2008
25.06.2008	25.06.2008	25.06.2008
28.06.2008	28.06.2008	28.06.2008
28-31 d	28-31 d	28-31 d

Prüfergebnisse

Wasserdurchtritt

Richtung der Einwirkung des Wasserdrucks

Wassereindringtiefe Größtwert:

Mittelwert des Größtwertes:

nein	nein	nein
von unten	von unten	von unten
17 mm	15 mm	18 mm
	17 mm	

Bemerkungen:

Dortmund, 28.06.08

