



# Kartuschen VE-Harz

## 2-K-Vinyl-Ester- Injektionsharz

### ■ Anwendungsbereich

- Injektionen von Hausanschluss-Stutzen mit Kartuschen-Systemen

### ■ Eigenschaften

- bis 100 °C belastbar
- für sehr starke Säuren und Laugen
- einstellbare Topf- und Aushärtezeiten
- schnell mischbar
- leicht zu verarbeiten
- chemische beständig gegen biogene Schwefelsäure
- Harz nach EN 1504

### ■ Technische Informationen

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Haftzugfestigkeit auf Beton: | > 2 N/mm <sup>2</sup>                         |
| Temperaturbelastung:         | bis 100 °C                                    |
| Farbe:                       | blau                                          |
| Topfzeit:                    | ca. 20 Minuten                                |
| Aushärtung:                  | ca. 60 Minuten                                |
| Wasserbelastbar:             | ca. 2 Stunden                                 |
| Verbrauch:                   | ca. 1 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke |

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Verarbeitungstemperatur: |                                        |
| - Harz                   | + 10°C bis + 25°C                      |
| - Untergrund             | + 5°C bis + 25°C und 3°C über Taupunkt |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Lagerung:       | trocken bei Normalklima |
| Lagerfähigkeit: | nach Absprache          |
| Lieferform:     | 5 kg-Dose               |

#### Hinweise:

Die Angaben dieser technischen Hinweise sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Die angegebenen Daten wurden bei Normalklima nach DIN EN 23270 (23°C/50% r.F.) ermittelt und sind Durchschnittswerte; Abweichungen sind daher möglich. Bei den auszuführenden Arbeiten sind unsere Verarbeitungsempfehlungen, die einschlägigen Richtlinien, Empfehlungen und Normen sowie der Stand der Technik zu berücksichtigen und im konkreten Anwendungsfall vorher durch Versuche zu prüfen. Eine Haftung unsererseits bezieht sich ausschließlich auf die Produktqualität. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Mit Herausgabe dieser technischen Hinweise verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Stand: 02/17