

SABA, a strong bond

Beschreibung

SABA Primer Wetbond ist ein zweikomponentiger Primer zum Vorbehandeln von feuchtem Beton und Untergrund aus Metall in Kombination von SABA Produkten auf Basis von Polysulfid .

Lösemittelklebstoffe

Spezifische Eigenschaften

- Sehr gute Resistenz gegen Feuchtigkeit, Lösemittel, Säuren und Basen.
- Haftet auf feuchtem Untergrund. Nach dem Anbringen des Primers darf kein stehendes Wasser auftreten.
- Gut geeignet zum Einsatz von Abdichtungsarbeiten und Beschichtungen in Schächten.

MSP-Dichtmassen

Dispersionsklebstoffe

Verarbeitung

Teil B bei Teil A geben und gut mengen.

Silikondichtmassen

Um eine maximale Topfzeit zu erhalten, gemischten Primer in eine flache Schale umfüllen.

Schaumcoatings

Untergrund säubern und trocknen, so dass keine neue Feuchtigkeit die Haftfläche benetzen kann.

Schmelzklebstoffe

Technische Daten

Epoxy-Produkte

	Teil A	Teil B
Basis	: Epoxyd	Amin
Viskosität bei 23 °C	: 1400 mPa.s	1300 mPa.s
Dichte	: ca. 1170 kg/m ³	ca. 1030 kg/m ³
Feststoffgehalt	: ca. 98%	ca. 60%
Lösemittel	: keine	keine
Offene Zeit	: max. ca. 20 Minuten	
Verbrauch	: ca. 370 ml/m ²	
Verarbeiten mit	: Pinsel	
Verarbeitungszeit	: max. ca. 20 Minuten	
Verarbeitungstemperatur	: minimal + 5 °C	
Lagertemperatur	: minimal + 5 °C, maximal +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	: ca. -40 °C bis +120 °C	
Haltbarkeit	: 18 Monate in ungeöffneter Verpackung	

PU-Produkte

Polysulfid-Produkte

Primer

Reinigungsmittel

Bestellinformationen

Verpackung	Set
Inhalt	370 ml

Farbe	hellgelb
Artikelnr.	500363

Sicherheitsangaben

Siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postfach 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Die Niederlande,
Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653207, E-mail info@saba.nl , Internet www.saba.nl .

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf den heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Auf unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte finden ferner die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Niederländischen Vereins „Nederlandse Vereniging van Rubber en Kunststofabrikanten vom 01.01.1992“ Anwendung.

Versionsnummer: 2006/01





SABA, a strong bond

Lösemittelklebstoffe

MSP-Dichtmassen

Dispersionsklebstoffe

Silikondichtmassen

Schaumcoatings

Schmelzklebstoffe

Epoxy-Produkte

PU-Produkte

Polysulfid-Produkte

Primer

Reinigungsmittel



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postfach 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Die Niederlande,
Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653207, E-mail info@saba.nl , Internet www.saba.nl .

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf den heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Auf unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte finden ferner die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Niederländischen Vereins „Nederlandse Vereniging van Rubber en Kunststofabrikanten vom 01.01.1992“ Anwendung.

Versionsnummer: 2006/01