

SRM

Správková a zdící malta

s počáteční pevností, zesílená vlákny a polymery zušlechtěná malta na stavbu šachet



- vyrovnávací malta na osazování osazování šachtových rámců
- zdící malta na sanaci šachet a kanalizací
- na opravy poškozených míst
- na vyrovnání dna šachty
- použití pro domovní a běžné odpadní vody
- se speciálními vlákny

Vlastnosti

- zesílená vlákny
- dobrá přidrženost
- po 2 hod. zatížitelná provozem
- rychlá zdící malta
- vodotěsná
- nesmršťuje se

Odolnost

- třída odolnosti III podle GSTT Informační zpráva č.18
- třída odolnosti III podle DWA-M 143-17
- stupeň vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 a DIN 1045-2
 - WF pro vlhké prostředí

Technické informace

pevnost v tlaku:	2 hod.	cca. 8 N/mm ²
	28 dní	cca. 45 N/mm ²
doba zpracování:	cca. 15 min.	
zrnitost:	< 2 mm	
skladování:	v suchu při max. 23°C a max. 50 % vlhkosti	
doba skladování:	cca. 6 měsíců	
balení:	25 kg pytel	

Poznámka:

Údaje tohoto technického listu jsou popisy výrobku. Předkládají všeobecné pokyny, které jsou podloženy zkouškami a praktickými zkušenostmi a nezohledňují konkrétní případy použití. Uvedené hodnoty byly měřeny při teplotách (20° C / 65% vlhkosti) a jsou průměrnými hodnotami a jsou tudíž možné odchylky. Při provádění prací se zohlední naše doporučení na zpracování, příslušné směrnice a normy, jakož i stav techniky. Uvedené údaje se netýkají konkrétních případů použití, jsou proto nezávazné a neosvobozují zpracovatele od vlastních zkoušek. Ručení se vztahuje výhradně na kvalitu výrobku. Vyhrazujeme si možnost dalšího vývoje v rámci technických změn. Vydáním tohoto technického listu ztrácí dříve vydané listy svoji platnost. Stav k 11/11.