


Basic Verguss



schnell · kunststoffvergütet

VERGUSSMÖRTEL ...für das Wesentliche

- Mörtel nach EN 1504
- Vergussmörtel für
 - Schachtrahmenregulierungen
 - Absperrschieber und Absperrklappen
- für Fugen von 10 – 40 mm

■ Eigenschaften

- nach 30 Minuten verkehrsbelastbar
- leichte Verarbeitung
- hoch fließfähig
- schrumpffrei

■ Beständigkeit

- Beständigkeitsklasse III nach GSTT Informationen Nr. 18
- Beständigkeitsklasse III nach DWA-M 143-17
- Expositionsklasse nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
 - XA2 gegen chemische Angriffe
 - XC bei Beanspruchung durch Karbonatisierung
- Feuchtigkeitsklasse nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
 - WF für feuchte Nutzung
- pH 4,5 – 12,0 bei dauernder Beanspruchung
- bis 90° C bei langzeitiger Wasserbelastung

■ Technische Informationen

Druckfestigkeiten: 30 Minuten ca. 5 N/mm²

28 Tage ca. 50 N/mm²

Verkehrsbelastbar: nach ca. 30 Minuten

Verbrauch: ca. 2 kg / dm³

Körnung: < 2 mm

Lagerung: trocken bei Normalklima

Lagerfähigkeit: nach Absprache

Lieferform: 25 kg Sack

Hinweise:

Die Angaben dieser technischen Hinweise sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Die angegebenen Daten wurden bei Normalklima nach DIN EN 23270 (23°C/50% r.F.) ermittelt und sind Durchschnittswerte; Abweichungen sind daher möglich. Bei den auszuführenden Arbeiten sind unsere Verarbeitungsempfehlungen, die einschlägigen Richtlinien, Empfehlungen und Normen sowie der Stand der Technik zu berücksichtigen und im konkreten Anwendungsfall vorher durch Versuche zu prüfen. Eine Haftung unsererseits bezieht sich ausschließlich auf die Produktqualität. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Mit Herausgabe dieser technischen Hinweise verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Stand: 03/15