IBW BAUSTOFFE

SRM

frühfest · faserverstärkt · kunststoffvergütet

AUSGLEICHS- und MAUERMÖRTEL

- Mörtel nach EN 1504
- Ausgleichsmörtel für Schachtrahmenregulierungen
- Mauermörtel für Schacht- und Kanalsanierungen
- für Reparaturen von Ausbruchstellen
- für Ausgleichsmaßnahmen im Schachtbodenbereich
- Anwendung für häusliche und normale Abwasserbereiche
- mit Spezialfasern

Eigenschaften

- faserverstärkt
- gute Haftung
- nach 2 Stunden verkehrsbelastbar
- schneller Mauermörtel
- wasserdicht
- schrumpffrei

Beständigkeit

- Beständigkeitsklasse III nach GSTT Informationen Nr. 18
- Beständigkeitsklasse III nach DWA-M 143-17
- Feuchtigkeitsklasse nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
  - WF für feuchte Nutzung

Technische Informationen

Druckfestigkeiten:	2 Stunden ca. 8 N/mm²
	28 Tage ca. 55 N/mm²
Verarbeitungszeit:	ca. 15 Minuten
Verbrauch:	ca. 2 kg/ dm^3
Körnung:	< 2 mm
Lagerung:	trocken bei Normalklima
Lagerfähigkeit:	nach Absprache
Lieferform:	25 kg Sack

Hinweise:
Die Angaben dieser technischen Hinweise sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Die angegebenen Daten wurden bei Normalklima nach DIN EN 23270 (23°C/50% r.F.) ermittelt und sind Durchschnittswerte; Abweichungen sind daher möglich. Bei den auszuführenden Arbeiten sind unsere Verarbeitungsempfehlungen, die einschlägigen Richtlinien, Empfehlungen und Normen sowie der Stand der Technik zu berücksichtigen und im konkreten Anwendungsfall vorher durch Versuche zu prüfen. Eine Haftung unsererseits bezieht sich ausschließlich auf die Produktqualität. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Mit Herausgabe dieser technischen Hinweise verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.
Stand: 03/15

IBW Baustoffe GmbH · Annastraße 21a · D-45711 Datteln · Tel.: +49 (0) 2363 - 731497 · info@ibw-baustoffe.de

www.ibw-baustoffe.de